


Materials Services
Materials Hungary

Tartóprofilok (idomacélok)



thyssenkrupp



Kapcsolódó szolgáltatások:
Mérethez darabolás,
akár $\pm 0,3$ mm-es
tűréssel

Méretetek: EN10365
Tűrések: EN10034

Szélesövé tartók (H-profilok)

HEA

Megnevezés	Méretetek mm				Elméleti súly kg/m
	h	b	s	t	
HEA 100	96	100	5,0	8,0	16,7
HEA 120	114	120	5,0	8,0	19,9
HEA 140	133	140	5,5	8,5	24,7
HEA 160	152	160	6,0	9,0	30,4
HEA 180	171	180	6,0	9,5	35,5
HEA 200	190	200	6,5	10,0	42,3
HEA 220	210	220	7,0	11,0	50,5
HEA 240	230	240	7,5	12,0	60,3
HEA 260	250	260	7,5	12,5	68,2
HEA 280	270	280	8,0	13,0	76,4
HEA 300	290	300	8,5	14,0	88,3
HEA 320	310	300	9,0	15,5	97,6
HEA 340	330	300	9,5	16,5	105,0
HEA 360	350	300	10,0	17,5	112,0
HEA 400	390	300	11,0	19,0	125,0
HEA 450	440	300	11,5	21,0	140,0
HEA 500	490	300	12,0	23,0	155,0
HEA 550	540	300	12,5	24,0	166,0
HEA 600	590	300	13,0	25,0	178,0
HEA 650	640	300	13,5	26,0	190,0
HEA 700	690	300	14,5	27,0	204,0
HEA 800	790	300	15,0	28,0	224,0
HEA 900	890	300	16,0	30,0	252,0
HEA 1000	990	300	16,5	31,0	272,0

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR; S275J0/R; S355J2

Műbizonylat:


- EN 10204 szerinti 3.1 es műbizonylattal, CE jelöléssel

Kivitel:

- +AR – melegen hengerelt
- +M – termomechanikusan hengerelt
- +N – normalizált

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.



Kapcsolódó szolgáltatások:
Méretre darabolás,
akár +/-0,3 mm-es
tűréssel

Méretetek: EN10365
Tűrések: EN10034

Szélesövé tartók (H-profilok)

HEB

Megnevezés	Méretetek mm				Elméleti súly kg/m
	h	b	s	t	
HEB 100	100	100	6,0	10,0	20,4
HEB 120	120	120	6,5	11,0	26,7
HEB 140	140	140	7,0	12,0	33,7
HEB 160	160	160	8,0	13,0	42,6
HEB 180	180	180	8,5	14,0	51,2
HEB 200	200	200	9,0	15,0	61,3
HEB 220	220	220	9,5	16,0	71,5
HEB 240	240	240	10,0	17,0	83,2
HEB 260	260	260	10,0	17,5	93,0
HEB 280	280	280	10,5	18,0	103,0
HEB 300	300	300	11,0	19,0	117,0
HEB 320	320	300	11,5	20,5	127,0
HEB 340	340	300	12,0	21,5	134,0
HEB 360	360	300	12,5	22,5	142,0
HEB 400	400	300	13,5	24,0	155,0
HEB 450	450	300	14,0	26,0	171,0
HEB 500	500	300	14,5	28,0	187,0
HEB 550	550	300	15,0	29,0	199,0
HEB 600	600	300	15,5	30,0	212,0
HEB 650	650	300	16,0	31,0	225,0
HEB 700	700	300	17,0	32,0	241,0
HEB 800	800	300	17,5	33,0	262,0
HEB 900	900	300	18,5	35,0	291,0
HEB 1000	1000	300	19,0	36,0	314,0

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR; S275J0/R; S355J2

Műbizonylat:


- EN 10204 szerinti 3.1 es műbizonylattal, CE jelöléssel

Kivitel:

- +AR – melegen hengerelt
- +M – termomechanikusan hengerelt
- +N – normalizált

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.



Kapcsolódó szolgáltatások:
Mérethez darabolás,
akár +/-0,3 mm-es
tűréssel

Méretek: EN10365
Tűrések: EN10034

Szélesövé tartók (H-profilok)

HEM

Megnevezés	Méretek mm				Elméleti súly kg/m
	h	b	s	t	
HEM 100	120	106	12,0	20,0	41,8
HEM 120	140	126	12,5	21,0	52,1
HEM 140	160	146	13,0	22,0	63,2
HEM 160	180	166	14,0	23,0	76,2
HEM 180	200	186	14,5	24,0	88,9
HEM 200	220	206	15,0	25,0	103,0
HEM 220	240	226	15,5	26,0	117,0
HEM 240	270	248	18,0	32,0	157,0
HEM 260	290	268	18,0	32,5	172,0
HEM 280	310	288	18,5	33,0	189,0
HEM 300	340	310	21,0	39,0	238,0
HEM 320	359	309	21,0	40,0	245,0
HEM 340	377	309	21,0	40,0	248,0
HEM 360	395	308	21,0	40,0	250,0
HEM 400	432	307	21,0	40,0	256,0
HEM 450	478	307	21,0	40,0	263,0
HEM 500	524	306	21,0	40,0	270,0
HEM 550	572	306	21,0	40,0	278,0
HEM 600	620	305	21,0	40,0	285,0
HEM 650	668	305	21,0	40,0	293,0
HEM 700	716	304	21,0	40,0	301,0
HEM 800	814	303	21,0	40,0	317,0
HEM 900	910	302	21,0	40,0	333,0
HEM 1000	1008	302	21,0	40,0	349,0

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR; S275J0/R; S355J2

Műbizonylat:


- EN 10204 szerinti 3.1 es műbizonylattal, CE jelöléssel

Kivitel:

- +AR – melegen hengerelt
- +M – termomechanikusan hengerelt
- +N – normalizált

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.



I-acélok

IPE

Megnevezés	Méretek mm				Elméleti súly kg/m
	h	b	s	t	
IPE 80	80	46	3,8	5,2	6,0
IPE 100	100	55	4,1	5,7	8,1
IPE 120	120	64	4,4	6,3	10,4
IPE 140	140	73	4,7	6,9	12,9
IPE 160	160	82	5,0	7,4	15,8
IPE 180	180	91	5,3	8,0	18,8
IPE 200	200	100	5,6	8,5	22,4
IPE 220	220	110	5,9	9,2	26,2
IPE 240	240	120	6,2	9,8	30,7
IPE 270	270	135	6,6	10,2	36,1
IPE 300	300	150	7,1	10,7	42,2
IPE 330	330	160	7,5	11,5	49,1
IPE 360	360	170	8,0	12,7	57,1
IPE 400	400	180	8,6	13,5	66,3
IPE 450	450	190	9,4	14,6	77,6
IPE 500	500	200	10,2	16,0	90,7
IPE 550	550	210	11,1	17,2	106,0
IPE 600	600	220	12,0	19,0	122,0

Kapcsolódó szolgáltatások:
Méretre darabolás,
akár +/-0,3 mm-es
tűréssel

Méretek: EN10365
Tűrések: EN10034

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR; S275J0/R; S355J2

Műbizonylat:


- EN 10204 szerinti 3.1 es műbizonylattal, CE jelöléssel

Kivitel:

- +AR – melegen hengerelt
- +M – termomechanikusan hengerelt
- +N – normalizált

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.



I-acélok

INP

Megnevezés	Méretek mm				Elméleti súly kg/m
	h	b	s	t	
INP 80	80	42	3,9	5,9	5,9
INP 100	100	50	4,5	6,8	8,3
INP 120	120	58	5,1	7,7	11,1
INP 140	140	66	5,7	8,6	14,3
INP 160	160	74	6,3	9,5	17,9
INP 180	180	82	6,9	10,4	21,9
INP 200	200	90	7,5	11,3	26,2
INP 220	220	98	8,1	12,2	31,1
INP 240	240	106	8,7	13,1	36,2
INP 260	260	113	9,4	14,1	41,9
INP 280	280	119	10,1	15,2	47,9
INP 300	300	125	10,8	16,2	54,2
INP 320	320	131	11,5	17,3	61,0
INP 340	340	137	12,2	18,3	68,0
INP 360	360	143	13,0	19,5	76,1
INP 380	380	149	13,7	20,5	84,0
INP 400	400	155	14,4	21,6	92,4
INP 450	450	170	16,2	24,3	115,0
INP 500	500	185	18,0	27,0	141,0
INP 550	550	200	19,0	30,0	166,0
INP 600	600	215	21,6	32,4	199,0

Kapcsolódó szolgáltatások:
Méretre darabolás,
akár +/-0,3 mm-es
tűréssel

Méretek: EN10365
Tűrések: EN10024

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR; S275J0/R; S355J2

Műbizonylat:


- EN 10204 szerinti 3.1 es műbizonylattal, CE jelöléssel

Kivitel:

- +AR – melegen hengerelt
- +M – termomechanikusan hengerelt
- +N – normalizált

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.



U-acélok

UNP

Megnevezés	Méretek mm				Elméleti súly kg/m
	h	b	s	t	
UNP 80	80	45	6,0	8,0	8,6
UNP 100	100	50	6,0	8,5	10,6
UNP 120	120	55	7,0	9,0	13,4
UNP 140	140	60	7,0	10,0	16,0
UNP 160	160	65	7,5	10,5	18,8
UNP 180	180	70	8,0	11,0	22,0
UNP 200	200	75	8,5	11,5	25,3
UNP 220	220	80	9,0	12,5	29,4
UNP 240	240	85	9,5	13,0	33,2
UNP 260	260	90	10,0	14,0	37,9
UNP 280	280	95	10,0	15,0	41,8
UNP 300	300	100	10,0	16,0	46,2
UNP 320	320	100	14,0	17,5	59,5
UNP 350	350	100	14,0	16,0	60,6
UNP 380	380	102	13,5	16,0	63,1
UNP 400	400	110	14,0	18,0	71,8

Kapcsolódó szolgáltatások:
Méretre darabolás,
akár +/-0,3 mm-es
tűréssel

Méretek: EN10365
Tűrések: EN10279

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR; S275J0/R; S355J2

Műbizonylat:


- EN 10204 szerinti 3.1 es műbizonylattal, CE jelöléssel

Kivitel:

- +AR – melegen hengerelt
- +M – termomechanikusan hengerelt
- +N – normalizált

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.



U-acélok

UPE

Megnevezés	Méretek mm				Elméleti súly kg/m
	h	b	s	t	
UPE 80	80	50	4,0	7,0	7,9
UPE 100	100	55	4,5	7,5	9,8
UPE 120	120	60	5,0	8,0	12,1
UPE 140	140	65	5,0	9,0	14,5
UPE 160	160	70	5,5	9,5	17,0
UPE 180	180	75	5,5	10,5	19,7
UPE 200	200	80	6,0	11,0	22,8
UPE 220	220	85	6,5	12,0	26,6
UPE 240	240	90	7,0	12,5	30,2
UPE 270	270	95	7,5	13,5	35,2
UPE 300	300	100	9,5	15,0	44,4
UPE 330	330	105	11,0	16,0	53,2
UPE 360	360	110	12,0	17,0	61,2
UPE 400	400	115	13,5	18,0	72,2
UNP 380	380	102	13,5	16,0	63,1
UNP 400	400	110	14,0	18,0	71,8

Kapcsolódó szolgáltatások:
Mérethez darabolás,
akár +/-0,3 mm-es
tűréssel

Méretek: EN10365
Tűrések: EN10279

Tulajdonságok

Minőség:

- S235JR; S275J0/R; S355J2

Műbizonylat:

- EN 10204 szerinti 3.1 es műbizonylattal, CE jelöléssel

Kivétel:

- +AR – melegen hengerelt
- +M – termomechanikusan hengerelt
- +N – normalizált

Információk

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tájékoztatóban megadott elméleti súlyok tájékoztató jellegű adatok, a forgalmazott termékek specifikációi a gyártásból eredő technológiai okokból ezektől eltérhetnek. Pontos specifikációért, valamint a tájékoztatóban nem szereplő méretekkel, ötvözetekkel, egyéb információkkal kapcsolatban forduljon bizalommal szakértő kollégáinkhoz.

Budapest

Cím: 1158 Budapest, Fázis u. 6.
(volt rákospalotai Körvasút sor 110.)
Tel.: +36 1 414-8700, +36 80 50-60-70
Ajánlatkérés: ajanlat@thyssenkrupp-materials.com

Győr

Cím: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc u. 5.
Tel.: +36 96 523-853, +36 96 518-586, +36 96 518-578
E-mail: gyor@thyssenkrupp-materials.com

Pécs

Cím: 7622 Pécs, Nyírfa utca 26.
2. emelet (Mérnökház)
Tel.: +36 72 313-571, +36 72 313-523, +36 72 214-953
E-mail: pecs@thyssenkrupp-materials.com

Zalaegerszeg

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 37.
Tel.: +36 92 401-031, +36 92 401-032
E-mail: zalaegerszeg@thyssenkrupp-materials.com

Debrecen

Cím: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.,
C épület, északnyugati sarok
Tel.: +36 52 437-359, +36 52 437-356, +36 52 419-775
E-mail: debrecen.tkmh@thyssenkrupp-materials.com

Miskolc

Cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky utca 17. IV. em.
Tel.: +36 46 506-655, +36 46 506-656, +36 46 506-658
E-mail: miskolc@thyssenkrupp-materials.com

Szeged

Cím: 6728 Szeged, Back Bernát u. 8.
Tel.: +36 62 458-486, +36 62 458-487, +36 62 556-860
E-mail: szeged@thyssenkrupp-materials.com

Győr Gönyű

Steel Service Center
Cím: 9011 Győr, Gerda u. 3. (Gönyű kikötő)
Tel.: +36 96 544-400
E-mail: ssc@thyssenkrupp-materials.com